

TECHNISCHES DATENBLATT

Häfele Montagekleber

Häfele-Art.-Nr. 003.50.100

Stand : 21-1-2009

Seite : 1/2

PRODUKTBECHREIBUNG

Häfele Montagekleber ist ein gebrauchsfertiger, lösungsmittelfreier Pastenkleber.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- ❖ umweltfreundlich – lösungsmittelfrei
- ❖ einseitig anzubringen
- ❖ gut zu verarbeiten
- ❖ überstreichbar
- ❖ gut ausfüllend – Verklebung auf unebenen Untergründen
- ❖ feuchtigkeitstest: keine kontinuierliche Wasserbelastung

ANWENDUNGSBEREICH

- ❖ Verklebung von Wand- und Fußbodenmaterialien auf verschiedenen Untergründen
- ❖ Verklebungen in Montagetechniken
- ❖ Verleimungen von Unterkonstruktionen, Wandpaneelen, auf Holz, Beton oder Stein
- ❖ Verleimung von Fußbodenleisten, Fliesen, Polystyreen, auf Holz, Beton, Stein oder Metalle

LIEFERFORM

Farbe: weiß

Verpackung: 310ml PE-Kartusche

HALTBARKEIT

12 Monate ab Produktionsdatum bei kühler – aber frostfreier - und trockener Lagerung in nicht angebrochenen Gebinden.
Lagertemperatur: +5°C bis +25°C.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Konsistenz: stabile Paste

Aushärtungssystem: physikalische Trocknung

Öffnungszeit: 15 Minuten

Aushärtungsgeschwindigkeit: 24 bis 48 Std.

Spezifisches Gewicht: 1.3

Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +70°C (ausgehärtet)

UNTERGRÜNDE

alle üblichen Baumaterialien, ausgenommen PP und PE. Die Haftflächen müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Mindestens 1 der zu verklebenden Oberflächen soll porös sein.
Vorbehandlung: keine.
Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Hafttest durchzuführen.

VERARBEITUNG

Anbringungsmethode: mit Hand- oder Druckluftpistole. Kleber einseitig in Streifen oder punktförmig auf ein zu verklebendes Material anbringen. Immer einen Punkt auf die Lattenenden und entlang den Rändern und Ecken von Plattenmaterial anbringen. Das Material befestigen und mit einem Gummihammer anklopfen.

TECHNISCHES DATENBLATT

Häfele Montagekleber

Häfele-Art.-Nr. 003.50.100

Stand : 21-1-2009

Seite : 2/2

Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +30°C

Reinigungsmittel: Wasser, unmittelbar nach Verwendung; nach
Aushärtung: mechanisch entfernen

Reparaturmöglichkeit: mit den gleichen Materialien

TRANSPORTDATEN

Weg: frei

Meer: IMDG: frei

Luft: ICAO/IATA-DGR: frei

UN-Nr.: nicht zutreffend

ETIKETTIERUNG

Symbole: keine

R-Sätze: keine

S-Sätze: keine

SICHERHEITSEMPFEHLUNGEN

❖ die übliche Arbeitshygiene beachten

ANMERKUNGEN

weitere Hinweise zur Produktsicherheit und Handhabung entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt.

HINWEIS: Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise, auch in bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer Beratungshinweise und unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und der aufgrund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen hergestellten Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.